Спецификация продукции
СП 7190.06 от 01.04.2016
ТУ 2316-009-75110255-2006

PaliChem PA 7200 uv-prom

Праймер для УФ печати по стеклу

Промотор адгезии для УФ печати по стеклу и керамике. Прозрачный раствор со слабым запахом.

Применение

Получения адгезии УФ отверждаемых чернил на стекле, зеркале и керамике.

Для нанесения фонового декоративно-защитного покрытия на цифровую УФ-печать рекомендуется использовать водные краски для стекла PaliGlass.

Существенно повышает водную и химическую устойчивость УФ отверждаемого покрытия. Стабильность хранения. Не оставляет следов.

Технические характеристики

Сухой остаток	2-5% по весу
Плотность (уд. вес)	0,79 кг/литр
Вязкость (DIN 4 при 20 °C)	15-30 сек
Разбавитель	вода
Класс опасности	нет

Подготовка поверхности

Перед обработкой праймером необходимо произвести очистку и обезжиривание поверхности. Наносится на чистую, сухую поверхность. Перед нанесением праймера поверхность рекомендуется протереть сухой тканью из микрофибры.

Подготовка продукта

Праймер готов к применению, предварительной подготовки не требует.

Праймер не следует разбавлять. Продукт не должен содержать нерастворимых включений и самозасоряться, поэтому фильтрация не требуется. Временем жизни материал не характеризуется.

Оборудование и технология нанесения

Работы по нанесению праймера должны проводиться при комнатной температуре, без принудительного подогрева.

Следует использовать безворсовые материалы. УФ праймер для стекла наносится тонким слоем ручным распылителем и без усилия распределяется по поверхности стекла тканью или бумажным полотенцем.

Сушка

Через 10-15 минут при комнатной температуре после нанесения праймер высыхает, после чего в этих же условиях его нужно выдержать в течении одного часа. После выдержки поверхность, на которую наносился праймер промыть водой и насухо вытереть.

Инструменты и тара замывается спиртом или смесью воды и спирта.

Хранение

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35 °С. Не замораживать и не нагревать! Избегать попадания прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в не нарушенной таре производителя - 6 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Продукция поставляется в пластиковых емкостях 5 и 0.5 литра.

Безопасность

При применении продукта и его хранении соблюдать обычные в таких случаях меры безопасности. При работах и их окончании обеспечить проветривание/вентиляцию помещений. При попадании в глаза и на кожу немедленно смыть водой.

Утилизация

Остатки продукта утилизировать как отвердевшие/неотвердевшие старые лаки и краски. В любом случае соблюдать требования местных законов. Продукт экологически безопасен, не содержит растворителей, но не следует сливать в сточные воды и почву.

Сервис

ООО "Палина Коутингс" тел: 8 800 100-47-50, тел/факс:+7 (81371) 98453, 99258
http://www.palina-coatings.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технологические рекомендации и сведения о рисках. Эти данные без обязательства, основываются на опыте из практики и на результатах проведенных нами испытаний. Рекомендуется в любом случае провести собственные испытания, так как производитель не может оказывать влияние на многообразие окрашиваемых изделий и возможных способов применения материала. За возможные последствия вследствие использования материала изготовитель ответственности не несет.